WEST

End of Result Set

Generate Collection Print

L2: Entry 1 of 1

File: JPAB

Apr 25, 1991

PUB-NO: JP403101128A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03101128 A

TITLE: MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR CHIP

PUBN-DATE: April 25, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

INOUE, KOJI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CASIO COMPUT CO LTD

APPL-NO: JP01235708

APPL-DATE: September 13, 1989

US-CL-CURRENT: 148/DIG.135; 438/FOR.485 INT-CL (IPC): H01L 21/304; H01L 21/78

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a thin water in a uniform thickness by a method wherein a protective resin layer is formed, so as to be thicker than a protrusion, and hardened on the surface of a water on which a semiconductor chip having the protrusion is formed, the back is ground, the protective resin layer is stripped off after that and the water is separated into individual chips.

CONSTITUTION: A resist liquid whose viscosity is high is dripped onto the surface of a water 10; it is spin-coated so as to be thicker than a bump electrode 11. After that, the resist liquid is hardened to form a protective resin layer 12. Then, the wafer is placed on a pedestal 13 in such a way that the layer 12 is faced downward; in this state, the rear is ground to make the water 10 thin. After that, this assembly is immersed in a resist-dissolving liquid; the layer 12 is stripped off; the assembly is diced and separated into individual semiconductor chips. Thereby, a thin water can be formed in a uniform thickness; a breakage and a crack are reduced.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO&Japio

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-101128

(9) Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)4月25日

H 01 L 21/304 21/78 3 3 1 M

8831-5F 6824-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

9発明の名称 半導体チップの製造方法

②特 願 平1-235708

光 司

❷出 願 平1(1989)9月13日

70発明者 井上

1 (1303) 3 77 13 []

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシオ計算機株式会

社八王子研究所内

勿出 願 人 カシオ計算機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

明細書

1、発明の名称

半導体チップの製造方法

2、特許請求の範囲

突起部を有する半導体チップが形成されたウェ への表面に保護樹脂層を前記突起部よりも厚く形成して硬化させる工程と、

前記ウェハを固定して裏面偶をバックグライン ドする工程と、

前記保護側脂層を剥離して前記ウェハをダイシングすることにより、個々の半導体チップに分離する工程と、

からなる半導体チップの製造方法。

3、発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は半導体チップの製造方法に関する。

[従来の技術]

[発明が解決しようとする課題]

しかし、上述した半導体チップの製造技術において、例えば第3図(A)に示すように、ウェハ 1にパンプ電極のような突起部2…が形成されて

2

いる場合には、保護用の樹脂フィルム3を熱圧着 等で接着すると、樹脂フィルム3が均一な膜原で あるため、ウエハ1の突起部2…に応じて突出す る。このウェハ1をバックグライドする際には、 ウェハ1の樹脂フィルム3個を台座4上に吸着さ せて固定する。すると、第3図(B)に示すよう。 に、樹脂フィルム3の裏面全体が台座4に密着す るように吸着されるので、突起部2…と対応する 部分のウェハーが突起部2…の厚さだけ上方へ突 出する。この状態で、1点鎖線で示す箇所までウ エハ1を水平にパックグライドすると、突起部2 …と対応する部分のウェハ1がその周囲部分より も多く切削される。そのため、ウェハ1を台座4 上から取り外してウェハ1から樹脂フィルム3を 剝離すると、第3図(C)に示すように、ウェハ 1は自身の弾性で復帰するが、均一な厚さになら ず、突起部2…と対応する部分がその周囲全域よ りも薄くなり、割れや欠け等が生じやすくなると いう問題がある。

この発明の目的は、ウェハを均一な厚さに輝く

とがなく平坦な状態で固定できる。この状態で、 ウェハの裏面側をグラインドするので、ウェハを 均一な厚さに薄く形成することができる。そのた め、保護樹脂層をウェハから剝離し、このウェハ をダイシングして個々の半導体チップに分離して も、割れや欠け等を防ぐことができる。

[実施例]

以下、第1図~第2図を参照して、この発明の 実施例を説明する。

第1図(A)~(C)は半導体チップの製造工程を示す。第1図(A)において、10はウェハを示す。このウェハ10は、図示はしないが、所定の半導体楽子および内部配線が形成された上部での半導体装続されるパンプ電極11を、例というエハ10は、次に、パンプ電極11を、例というエハ10は、次に、配線基板または表示では、テープキャリア、配線基板またはである。の外部装置の電極にボンディング可能とすったの外部装置の単導体チップに分離されるものである。

形成でき、割れや欠け等が生じ難い半導体チップ の製造方法を提供することである。

[課題を解決するための手段]

この発明は、突起部を有する半導体チャプが形成されたウェハの表面に保護樹脂層を前配突起部よりも厚く形成して硬化させ、この後、ウェハを固定して裏面側をパックグラインドし、しかる後、保護樹脂層をウェハから割離し、このウェハをダイシングして個々の半導体チャプに分離することにある。

[作用]

この発明によれば、突起部を有する半導体チャップが形成されたウェハの表面に保護樹脂層を前記 突起部よりも厚く形成するので、保護樹脂層の表面を平滑化することができる。しかも、この保護樹脂層を乾燥処理等により硬化させるので、例えばウェハの保護樹脂層便を台座等に吸着させて 固定する際に、ウェハが突起部によって変形するこ

る。このため、ここまでの工程では、製造工程中の割れを防止するためにウェハ10は、最終の半導体チップよりも厚く形成されている。従って、ここで、ウェハ10の裏面側をグラインドして、最終の半導体チップの厚さにした上、個々の半導体チップに切断するものである。

次に、第1図(B)に示すように、ウェハ10を上下反転させて保護樹脂層12を下にし、この

保護制脂層12を台座13上に配置して真空吸着により、ウェハ10を台座13上に固定する。よりのとき、保護制脂層12はパンプ電極11……なりも厚い一様な層厚で形成されているのによりのから突出したメング電極111…ののよりので変形することがなり、ウェースのは一般である。より、ウェーなりである。より、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりでは、ウェーなりである。というのである。とのである。とも台座によるに関係しているのである。とのである。とも一座によりである。とも一座によりである。とも一座によりでは、ウェースを表しているのである。とも一座によりでである。とも一座によりである。とも一座によりである。とも一座によりである。

この枝、第1図(C)に示すように、ウェハ 10を台座13上から取り外してレジスト溶解液 に役すことにより、ウェハ10の表而から保護樹 脂暦12を剝離する。そして、ウェハ10をダイ シングして個々の半導体チップに分離する。この ように半導体チップを分離する際、および分離さ

7

第2図(B)はパンプ電極111…の表面の形象電極111…の表面の表面の表面の表面の表面の表面を表現を含まれる場合、もしくよりもを変更した。 この場合には、リッキを変更した。 この場合には、リッキを変更した。 この場合には、ロッカーの表面を表現した。 この場合には、ロッカーの表面を表現した。 この前には、アンスト14がよりに、アンスト14がよりに、アンスト15を一を形成して、アンスト15を一を形成してよりに、アンスト16を形成がある。 は、 一 のののののでは、 のののののでは、 ののののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 のののでは、 ののでは、 のののでは、 ののでは、 のの

なお、この発明にいう半導体チップとは、トラ : ンジスタ、ダイオード集積回路チップの他に、このような半導体素子が形成されたイメージセンサ、サーマルヘッド等も含むものである。また、保護樹脂層の剝離とウェハのダイシングとは、いずれが生の工程であっても良いものである。

れた各半導体チップは、パンプ電極11…と対応 する部分のウェハ10が輝くならずに均一である から、割れや欠け等が発生し無い。

第2図(A)(B)はそれぞれ伯の実施例を示 す。すなわち、前2図(A)はパンプ電極11… を形成するためのフォトレジスト14を厚く形成 した場合である。この場合には、パンプ電艦11 …を形成する際に、予め、ウェハ10の表面に フォトレジスト14をパンプ電極11…よりも厚 く形成し、このフォトレジスト14の不要な部分 つまりパンプ電板11…と対応する部分を除去し て硬化させる。この後、除去した部分にメッキを 雄してパンプ電板11…をフォトレジスト14よ りも薄く形成する。すると、フォトレジスト14 の表面はパンプ電板11…の表面よりも高いの で、そのままフォトレジスト14を保護樹脂層 12として用いることができる。そのため、前述 した実施例のように新たに保護樹脂層 1 2 を形成 する必要がないので、製造工程の簡素化を図るこ とができる。

. 8

[発明の効果]

以上詳細に説明したように、この発明によれば、ウェハの姿面に保護樹脂層を半導体チップの突起部に保護樹脂層を半導体チップ・ウェハの変配ので、ウェハの裏面側をパックが突起部によって変形することがなる面側をパックグラインドするので、ウェハを均一な厚さに指していたができる。そのため、保護樹脂層をウェハから剝離し、このウェハをダイシングに分離して個々の半導体チップに分離しても、割れや欠け等を防ぐことができる。


4、図面の簡単な説明


第1図(A)~(C)はこの発明に係る半導体 チップの製造工程を示す要部拡大断面図、第2図 (A)および(B)はそれぞれ他の実施例を示す 要部拡大断面図、第3図(A)~(C)は従来の 半導体チップの製造工程を示す優部拡大断面図で ある。 10……ウェハ、11……パンプ電極、12、 16……保護樹脂層、14……フォトレジスト。


特 許 出 願 人 カシオ計算機株式会社

代理人 弁理士 町 田 俊 正 正町解 ||乙田神 |即俊山


1 1








第 1 図



第 2 図



第 3 図